# CRYLAQUE mat

## Peinture de finition

## DÉFINITION

- Peinture de finition et de protection 100 % acrylique.

## DESTINATION

- Intérieur/ Extérieur sous abri.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Habitations individuelles et locaux collectifs (hôtels, restaurants, magasins, showrooms, salles de fêtes …)

## PROPRIÉTÉS

- Très bon pouvoir couvrant.
- Lessivable.
- Séchage rapide.
- Sans odeur.
- Application facile.

## CARACRERISTIQUES TECHNIQUES

### Aspect en pot

Semi fluide.

### Aspect du feuil sec

Mat velouté.

### Viscosité à 20 °C :

200 ± 25 Po.

### Densité à 20 - 25 °C

1,30 ± 0,05..

### Extrait sec

54 ± 1 %.

### Temps de séchage

(à 20 - 25 °C et 50 % HR)
2 heures, recouvrable en 6 heures.

### Rendement

10 à 14 m²/Kg

### Conditionnement

3,5 Kg ; 7 Kg..

### Teintes

Teintes des nuanciers Harmony Synthésis et Harmony Déco.

### Conservation

Un an dans son emballage d'origine, plein et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

luxo PEINTURE

AENOR ER Registered Company ISO 9001

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

# CRYLAQUE mat

## MISE EN ŒUVRE

### Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; anciennes peintures.

### Travaux préparatoires

(Une reconnaissance préalable du support est nécessaire pour déterminer la nature des travaux)

- Prévoir un état des fonds requis pour les travaux soignés (planitude finale satisfaisante ; faibles défauts d'aspect tolérés ; aspect d'ensemble uniforme, légèrement poché ou lisse ; rechampissage sans détrempe ni saignement ni remontées).

- Sur plâtre : égrenage, époussetage.
- Sur mortier ciment : brossage, époussetage, égrenage.
-Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec, époussetage.
-Sur anciennes peintures adhérentes : lessivage ou brossage.
- Sur anciennes peintures mal adhérentes ou incompatibles : décapage.

### Matériel d'application

- Brosse ou rouleau ou pistolet.

### Nettoyage du matériel

Eau ou solvant si le produit a séché.

### Dilution

5 % d'eau.

### Précautions d'emploi

- Pour éviter les écarts de teinte, les produits utilisés doivent être issus d'une seule opération de mise en teinte ;
- Respecter les conditions d'application suivantes: température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR.

### Système d'application

- Impression : 1 couche de LUXOFIX.
- Finition : 2 couches de CRYLAQUE.

PEINTURE

Siége social : Camps Propriété E N° 10 & 11 Dar El- Bieda Alger, Algerie.
Mobile: 0672 54 32 22 / 0793 12 70 77 / 0560 19 63 88. E-mail : contact@luxo-peinture.com. Site web : www.luxo-peinture.com.