

# LUXETANCHE

## Peinture d'étanchéité



### DÉFINITION

- Peinture à base de polyalcool ramifié.

### DESTINATION

- Extérieur/Intérieur.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Revêtement bi-composant destiné à l'étanchéité des sols circulables (terrasses ; cours ; balcons ; loggias ; coursives ...)

### PROPRIÉTÉS

- Imperméable à l'eau ;
- Haute adhérence ;
- Résiste à l'usure ;
- Bon pouvoir garnissant ;
- Bon rendu ;
- Résiste aux intempéries ;
- Excellente souplesse ;
- Facilement nettoyable avec les produits ménagers courants.

## CARACRERISTIQUES TECHNIQUES

#### Aspect en pot

Semi fluide.

#### Aspect du feuil sec

Brillant.

#### Viscosité à 20 °C :

180 secondes CF 4.

#### Densité à 20 - 25 °C

1,35 ± 0,05.

#### Extrait sec

100 %.

#### Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR).  
20 à 22 heures.

#### Rendement

5 à 6 m<sup>2</sup>/Kg.

#### Conditionnement

Peinture : 3,750 Kg ; 15 Kg.  
Durcisseur : 1,250 Kg ; 5 Kg.

#### Teintes

Disponible en plusieurs teintes.

#### Conservation

Un an dans son emballage d'origine, plein et fermé.  
Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

# LUXETANCHE



## MISE EN ŒUVRE

### Nature des supports

- Béton ; mortier de ciment ; anciennes peintures.

### Travaux préparatoires

- Dans tous les cas, le support devra être sain, sec, dur, compact et propre.
- Sur béton et mortier de ciment :
  - Vérification de la planéité ;
  - Vérification de la bonne adhérence totale ;
  - Brossage, dépoussiérage, lavage soigné et élimination de toutes tâches de graisse qui risquent de remonter avec le temps ;
  - Traitement des joints et fissures ;
  - Ragréage éventuel.
- Sur anciennes peintures compatibles :  
dégraissage, ponçage, dépoussiérage et vérification du caractère bien adhérent de la totalité du support.
- Sur anciennes peintures mal adhérentes et non compatibles : décapage.

### Matériel d'application

- Rouleau sol pour grandes surfaces ;
- Brosse ou platoir inox denté pour petites surfaces et réchamps.

### Nettoyage du matériel

Diluant.

### Dilution

- LUXETANCHE est un produit prêt à l'emploi après mélange des deux composants.

### Précautions d'emploi

- La durée pratique d'utilisation du mélange est de 40 minutes à 20 °C ;
- Respecter les conditions d'application suivantes : température comprise entre 8 °C et 30 °C, et humidité inférieure à 65 % HR ;
- Ne pas appliquer sous la pluie ou par grand vent, ni sur un support surchauffé ou gelé ;
- Appliquer la surface complète sans interruption, en croisant régulièrement ;
- Pour éviter toute infiltration d'eau à la périphérie des surfaces, le revêtement doit-être appliqué en remontée sur les parois verticales (10 cm au moins)

### Système d'application

- 1 à 2 couches de LUXETANCHE, selon les sollicitations.

### Préparation du produit

- Mélanger la peinture puis rajouter le durcisseur en respectant le rapport 1/3, soit 25 % de durcisseur pour 75 % de peinture (une mesure de durcisseur pour trois mesures de peinture)
- Malaxer les deux produits lentement jusqu'à obtenir un mélange homogène, bien rader le fond et les parois, et éviter les inclusions d'air dans le produit.
- Laisser murir le mélange avant l'application (5 à 10 minutes)

