

LUXOTITANE

Peinture de finition



DÉFINITION

- Peinture de finition à base de résine glycérophthalique.

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Habitations individuelles et locaux collectifs (hôtels, restaurants, magasins, showrooms, salles de fêtes ...)

PROPRIÉTÉS

- Résiste à la saponification ;
- Haut pouvoir opacifiant ;
- Garnissant élevé ;
- Bonne adhérence ;
- Peu encrassable ;
- Sans odeur ;
- Application facile.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot

Semi fluide.

Aspect du feuil sec

Mat, lisse.

Viscosité à 20 °C :

300 ± 25 Po.

Densité à 20 - 25 °C

1, 50 ± 0,05.

Extrait sec

65 ± 1 %..

Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR).
2 heures, recouvrable en 6 heures.

Rendement

6 à 7 m²/Kg..

Conditionnement

5 Kg ; 10 Kg ; 20 Kg.

Teintes

Teintes des nuanciers Harmony Synthésis et Harmony Déco.

Conservation

Un an dans son emballage d'origine, plein et fermé.
Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

LUXOTITANE

MISE EN ŒUVRE

Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; anciennes peintures.

Travaux préparatoires

(Une reconnaissance préalable du support est nécessaire pour déterminer la nature des travaux)

- Prévoir un état des fonds requis pour les travaux soignés (planitude finale satisfaisante ; faibles défauts d'aspect tolérés ; aspect d'ensemble uniforme, légèrement poché ou lisse ; rechampisage sans détrempe ni saignement ni remontées).

- Sur plâtre : égrenage, époussetage.
- Sur mortier de ciment : brossage, époussetage, égrenage.
- Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec, époussetage.
- Sur anciennes peintures adhérentes : lessivage ou brossage.
- Sur anciennes peintures mal adhérentes ou incompatibles : décapage

Matériel d'application

- Rouleau ou brosse ou pistolet Airless.

Nettoyage du matériel

Eau ou solvant si le produit a séché.

Dilution

Brosse, rouleau : 10 à 15 % d'eau.
Pistolet Airless : 15 à 20 % d'eau.

Précautions d'emploi

Système d'application

- Impression : 1 couche de LUXOFIX.
- Finition : 2 couches de LUXOTITANE.

- Pour éviter les écarts de teinte, les produits utilisés doivent être issus d'une seule opération de mise en teinte ;
- Respecter les conditions d'application suivantes: température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR.
- Bien mélanger avant l'emploi.

